

<u>PRODUITS:</u>	<u>DESTINATION</u>	STOCKABILITE	DRAINABILITE	VITESSE DE REMISE EN CIRCULATION	RESISTANCE AU CISAILEMENT ( Direction assistée)	RESISTANCE au poinçonnement ( Ecrasement)	PERIODE APPLICATION
<b>ENROBES A FROID</b>							
<b>VIASOCK F ou VIAMAC (vrac)</b>	granulométrie 0/4, 0/6 ou 0/10, Ces enrobés sont utilisés pour les réparations d'urgence de nids de poule, réparation de tranchées...	<b>+++</b> Vrac : 2 mois sous bâche Seau : 18 mois	+	+ immédiate	-	--	++ toute l'année
<b>VIAROUGE F</b>	granulométrie 0/6 pour les réparations d'urgence de nids de poule, réparation de tranchées sur des revêtements colorés, entourage d'arbres, etc	<b>+++</b> Vrac : 2 mois sous bâche Seau : 18 mois	+	+ immédiate	-	--	++ toute l'année
<b>VIASTEEL (Laitier de haut fourneau)</b>	granulométrie 0/4 ou 0/8, pour le déflachage des chaussées, remontées de tampons et bouches à clés, etc	<b>+++</b> Vrac : 2 mois sous bâche Seau : 18 mois	--	+ immédiate	+	+	++ toute l'année
<b>VIAMAC ES F (3% élastomère)</b>	granulométrie 0/4, 0/6 ou 0/10, pour des réparations sous fort trafic, remontées de tampons et bouches à clés, etc.	<b>+++</b> Vrac : 2 mois sous bâche Seau : 18 mois	+	+ immédiate	- +	--	++ toute l'année
<b>VIASPORT F (drainant)</b>	granulométrie 0/6 ou 0/10, pour allées et cours paysagères drainantes. Pas de flaques d'eau	+ Vrac: 1 mois sous bâche ou big bag	<b>+++</b>	3 semaines de séchage	--	--	<b>15 Avril /15 Septembre</b>
<b>VIAROUTE F</b>	granulométrie 0/6 ou 0/10, pour reprofilage des routes	+ Vrac: 3 semaines sous bâche ou big bag	---	immédiate sous faible sollicitation à 3 semaines	-+	-	<b>15 Avril /15 Septembre</b>
<b>ANTI ADHERENT</b>							
<b>BITU-VITAL</b>	Anti adhérent huile végétale pour enrobés chauds et froids .Nettoyant décapant outils						

**AVANTAGES PRODUIT VIASPORT F pour paysagistes**

**A SAVOIR :**

**ESTHETIQUE**

**VALORISANT**

**DRAINANT**

**SOUPLE "autoréparant"**

**FACILE D'ENTRETIEN**

**PROPRE**

Quantité d'enrobé à

froid à mettre:

Epaisseur:

Seau

Big Bag

Camion

70 kg/m<sup>2</sup> pour 3 à 4 cm compactés

4 cm étalés / 3 cm compactés

25 Kg

760 KG environ soit 10 M2

14 / 25 / 31 TONNES

Gamme F sans odeur

**Avantages Produit Viaroute F**

**Esthétique**

**Dense**

**Souple**

**Sans odeur**

**Application possible de 1 à 10 cm**

**propre**

**Destination des entreprise de TP/Conseil généraux/Paysagiste pour :**

Couche de roulement de chaussée à faible trafic  
Reprofilage de chaussée souple fortement déformée  
Trottoir, chemin piétonnier, piste cyclable  
Cour de particuliers

Quantité d'enrobé à

froid à mettre:

Epaisseur:

22 kg/m<sup>2</sup>/cm

1 à 10 cm compactés